Характеристика	KSIL TRANS	KSIL WHITE	KSIL VAC	KSIL FORM
Цвет	прозрач.	белый	-	-
Плотность	1,15 гр./ куб. см.	1,15 гр./ куб. см.	1,16 гр./ куб. см.	1,16 гр./ куб. см.
Твёрдость Шор А	40 - 70	40 - 70	40 ± 5	40 ± 5
Предел прочности на разрыв	>4,0 МПа	>4,0 МПа	>9,6 МПа	>9,2 МПа
Удлинение	300%	300%	800%	520%
Остат. деформация (24 ч./150°С)	35%	35%	-	-
Температурный диапазон	от -60°С до +230°С	от -60°С до +230°С	от -60°С до +230°С	от -60°С до +230°С